

Lea cuidadosamente las instrucciones y recomendaciones antes de iniciar la instalación.

TOMA UNA!




### ALMACENAJE

1

Los laminados Macrolux deben ser almacenados en un lugar techado donde NO se expongan directamente a la luz solar, ya que esto ocasionaría que la película protectora quede completamente adherida a la lámina.

2

El almacenamiento deberá ser sobre una superficie plana y seca. También se recomienda que el producto esté en el lugar de instalación 24 hrs. antes de ser instalado para permitir la normal expansión y contracción del laminado Macrolux.



### PELÍCULA PROTECTORA

2

Todos los laminados Macrolux son entregados con una película plástica protectora por ambos lados. La película plástica con letras impresas no debe ser retirada hasta que la lámina haya sido instalada. Esto con la finalidad de identificar perfectamente la cara con protección contra los rayos UV (cara expuesta a los rayos solares).

3


La película plástica que no tiene las letras impresas puede ser retirada antes de la instalación.



### CORTE

4

Se recomienda cortar la lámina Macrolux con una navaja o cutter, cortando por ambas caras del material, también se puede usar una sierra de diente fino, siempre y cuando se trate de espesores menores a 16 mm.



### COLOCACIÓN

Las celdas o canales deben instalarse de manera vertical para permitir el drenaje del agua, producto de la condensación. La pendiente mínima será del 10% o 5°.


Formado en frío: Los laminados Macrolux pueden ser formados en frío a diferentes radios. Esto se puede llevar a cabo en el lugar de la instalación, con las dimensiones exactas. Es muy importante NO sobrentesar el laminado. El radio de doblado mínimo debe ser el recomendado para no perder la garantía.

Radio recomendado (mm)

6 mm Startline → 800



6 mm → 1000 10 mm → 1500

8 mm → 1250 16 mm → 3000




### COLOCACIÓN DE CINTAS Y PERFILES

5



### APLICACIÓN DE SELLADOR

6



Retirar las cintas temporales de las orillas y sustituirlas con cinta aluminio en la parte alta de la instalación y cinta ventana en la parte baja del laminado. Esto con la finalidad de prevenir la entrada de polvo y suciedad, y permitir un buen drenado de la condensación. Cuando sea en arco cañón se debe colocar la cinta ventana por ambos lados.

Utilice perfiles de policarbonato o aluminio para fijar la lámina perímetricamente, NO utilizar PVC (vinil) como empaques. Para las uniones longitudinales en curvo se recomienda el perfil "H" de policarbonato o perfil de aluminio.

Las orillas expuestas deberán ser rematadas con perfil "U" de policarbonato o aluminio perfil "J". Se recomienda taladrar pequeños orificios cada 30 cm en el perfil para drenar la condensación dentro del laminado.

Se debe evitar el uso de adhesivos de usos generales. Para el correcto sellado se deberá utilizar únicamente sellador neutro, base alcohol. El cordón de sellado debe abarcar medio centímetro de cada lado, de láminas y perfil, y espesor mínimo de 3 mm.

NOTA: Nunca sellar herméticamente las celdas o canales de la lámina.

No perfores los laminados Macrolux, en su lugar, utilice cintas de doble contacto compatibles con policarbonato en todo el perímetro y transversales.

### RECOMENDACIONES

- La cara de la lámina con protección contra rayos UV es la que tiene impreso en azul el símbolo de Macrolux.
- Cuando se corte o perforé el laminado Macrolux, utilizar aire a presión o aspiradora para retirar el polvo de las celdas.
- Permita la expansión térmica durante la instalación a 3,2 mm (1 1/8") por metro lineal, en diferenciales de 37°C, por 3' con un diferencial de temperatura de 100°C en ambas direcciones del laminado (a lo largo y ancho). Esto es 0,065 mm/m°C.
- Antes del montaje se deberá comprobar que las juntas, productos de limpieza, etc., no dañen las láminas.
- No se deben utilizar empaques de PVC plastificado.
- No se debe caminar sobre las láminas Macrolux.
- Evitar la tensión, las vibraciones y el esfuerzo sobre las láminas ya instaladas, ya que limitan la vida útil de Macrolux.
- No se deben arrastrar por ningún motivo las láminas ya que les podrían ocasionar severos daños.
- Para una limpieza regular se puede utilizar una solución de jabón neutro que no contenga abrasivos o disolventes.
- Para eliminar las manchas de grasa se utilizará alcohol o gasolina, enjuagándose con abundante agua.

**IMPORTANTE:** La dilatación térmica de Macrolux es muy diferente a la de otros materiales.

El coeficiente de dilatación del material es de .065 mm/n°C. Para calcular el movimiento de la hoja se debe considerar la siguiente fórmula: Medida de la lámina (largo x ancho) x coeficiente de dilatación (0.065) x cambio de temperatura.